

Datenblatt

JOMA WDV S 032 grau



nach den Qualitätsrichtlinien VDPM

Mai 23

CE-Kennz.	EPS-DIN EN 13163 - T2 - L2- W2 - S2 - P3 - DS(70,-)2 - DS(N)2 - TR 100
Qualität:	Fassadendämmplatte EPS 032 WDV
Brandschutz:	schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102 / Euroklasse E nach DIN EN 13501-1
Querzugsfestigk.	≥ 100 Kpa nach EN 1607
Scherfestigkeit	≥ 50 kPa nach EN 12090
Schermodul	≥ 1000 kPa nach EN 12090
Dimensionsstabilität unter Normalklima	± 0,2 % nach EN 1603
Dimensionsstabilität def. Temp.-F.	≤ 2 % nach EN 1604
Wasseraufnahme:	≤ 0,20 kg/m ² nach DIN 1609
Wasserdampfdiffusion	20 ≤ μ ≤ 70 nach EN 12086
WLG:	032
Bemmessungswert d. Wärmeleitfähigkeit	λ 0,032 W/(mK)
Rohdichte	≤ 25 kg/m ³
Anwendung:	WAP (Aussendämmung der Wand unter Putz)
Format:	1000 x 500 mm,
Kantenbearbeitung:	stumpf, Stufenfalz oder Nut u. Feder andere Ausführungen auf Anfrage
Dicken:	20 - 300 mm andere Dicken auf Anfrage

Artikelnr.	Dicke	Format	Stck./Bd.	R-Wert (m ² K) / W
625.020.000.000	20	1000x500mm	24	0,625
625.030.000.000	30	1000x500mm	16	0,938
625.040.000.000	40	1000x500mm	12	1,250
625.050.000.000	50	1000x500mm	9	1,563
625.060.000.000	60	1000x500mm	8	1,875
625.080.000.000	80	1000x500mm	6	2,500
625.100.000.000	100	1000x500mm	4	3,125
625.120.000.000	120	1000x500mm	4	3,750
625.140.000.000	140	1000x500mm	3	4,375
625.160.000.000	160	1000x500mm	3	5,000
625.180.000.000	180	1000x500mm	2	5,625
625.200.000.000	200	1000x500mm	2	6,250
625.220.000.000	220	1000x500mm	2	6,875
625.240.000.000	240	1000x500mm	2	7,500
625.260.000.000	260	1000x500mm	2	8,125
625.280.000.000	280	1000x500mm	2	8,750
625.300.000.000	300	1000x500mm	2	9,375

Verarbeitungs- und Lagerhinweise	Vor Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) schützen !
Verhalten	chemisch und biologisch neutral, FCKW- und HFCK-frei.

Das Datenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des angegebenen Produkts und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie im Zweifelsfalle nach ob dies die aktuelle Fassung ist.